

WHITE | OFPW



GRIGIO CHIARO | OFPGC




GRIGIO SCURO | OFPGS



NERO | OFPNE



LICHENE | OFPL



NAVY | OFPNA



TERRA | OFPT



CIELO | OFPC



MARE | OFPM

FLORENTIA 2,4"x12" Picket Grigio





FLORENTIA 2,4"x12" Picket Nero



FLORENTIA 2,4"x12" Picket Terra



FLORENTIA 2,4"x12" Picket Lichene





FLORENTIA 2,4" x12" Picket Navy



FLORENTIA 2,4"x12" Picket Cielo



FLORENTIA 2,4" x 12" Picket Mare

Test <i>Test</i>	Descrizione <i>Description</i>	Norma <i>Norm</i>	Riferimento EN 14411 <i>Reference EN 14411</i>	Risultato <i>Result</i>
Dimensione <i>Size</i>	Lunghezza <i>Length</i>	UNE EN ISO 10545-2:97	N<15cm: ±0,9 mm N>15cm: ±0,6%	conforme
Planarità superficiale <i>Surface flatness</i>	Curvatura laterale e centrale <i>Central and side curvature</i>	UNE EN ISO 10545-2:97	±0,5%	<0,3%
Assorbimento acqua <i>Water absorption</i>	Grès porcellanato <i>Porcelain tiles</i>	UNE EN ISO 10545-3:97	≤0,5%	<0,5%
Resistenza ai graffi <i>Scratch resistance</i>	Scala MOHS <i>MOHS scale</i>	UNE EN ISO 101:91	- - -	5
Resistenza alle crepe <i>Crazing resistance</i>	Fessure nello smalto <i>Crackle resistance</i>	UNE EN ISO 10545-11:97	conforme	senza crepe <i>without cracks</i>
Resistenza alle macchie <i>Stain resistance</i>	- - -	UNE EN ISO 10545-14:98	classe 3 (minimo) <i>class 3 (minimum)</i>	5 (si elimina con acqua calda) <i>5 (remove with hot water)</i>
Resistenza chimica <i>Chemical resistance</i>	Acido cloridrico 3% <i>Hydrochloric acid 3%</i>	UNE EN ISO 10545-13:1998	glb	gla (nessun effetto visibile) <i>gla (no visible effect)</i>
	Acido citrico 100 g/l <i>Citric acid 100 g/l</i>		glb	gla (nessun effetto visibile) <i>gla (no visible effect)</i>
	Idrossido di potassio 30 g/l <i>Hydroxide of Potassium 30 g/l</i>		glb	gla (nessun effetto visibile) <i>gla (no visible effect)</i>
	Acido cloridrico 18% <i>Hydrochloric acid 18%</i>		glb	gla (nessun effetto visibile) <i>gla (no visible effect)</i>
	Acido citrico 5% <i>Citric acid 5%</i>		glb	gla (nessun effetto visibile) <i>gla (no visible effect)</i>
	Idrossido di potassio 100 g/l <i>Hydroxide of Potassium 100 g/l</i>		glb	gla (nessun effetto visibile) <i>gla (no visible effect)</i>
	Acido solforico 95% <i>Sulfuric acid 95%</i>		glb	gla (nessun effetto visibile) <i>gla (no visible effect)</i>
	Ipoclorito di sodio 16% <i>Sodium Hypochlorite 16%</i>		glb	gla (nessun effetto visibile) <i>gla (no visible effect)</i>
Resistenza alla flessione <i>Bending resistance</i>	Resistenza alla flessione <i>Bending resistance</i>	UNE EN ISO 10545-4:2012	>35N/mm²	conforme (40,6 N/mm²)
	Carico di rottura <i>Breaking of rupture</i>		- - -	1449 N
	Forza di rottura <i>Breaking strenght</i>		>1300 N	conforme (2640 N)
Resistenza al gelo <i>Frost resistance</i>	- - -	UNE EN ISO 10545-12:97	conforme	conforme
Resistenza all'abrasione <i>Resistance to abrasion</i>	Colori scuri <i>Dark colors</i>	UNE EN ISO 10545-7:99	valore dichiarato dal fabbricante <i>Value declared by the builder</i>	Classe 3 <i>Class 3</i>
Resistenza all'abrasione non smaltata <i>Resistance to abrasion</i>	- - -	UNE EN ISO 10545-6:98	<175 mm³	125 mm³
Resistenza alla scivolosità <i>Slip resistance</i>	Test del pendolo <i>Pendulum test</i>	UNE ENV 12633:2003	valore dichiarato dal fabbricante <i>Value declared by the builder</i>	Classe 1 <i>Class 1</i>

FLORENTIA	SCATOLA/BOX/KRT			PALLET		
Formato <i>Size</i>	PZ/PCS/STK	MQ/SQM/QM	KG	SCATOLA/BOX	MQ/SQM/QM	KG
6,2x30,6 - 2,4"x12"	44	0,75	21,25	72	54,11	1150

IMBALLI:
Packing: