

stylish taupe

Caratteristiche di qualità Quality characteristics Caractéristiques de qualité Qualitätseigenschaften	Norma Norm Norme Norme	Requisito norma Required standards Valeur prescrite selon la norme Normvorgabe	Risultato Result Résultat Ergebniss
 Assorbimento d'acqua Water absorption of the body Absorption d'eau de support Wasseraufnahme des scherbens	ISO 10545-3	≤ 0,5%	Conforme Conformity Conforme Gemäss
 Resistenza a flessione Breaking strenght Résistance à la flexion Biegefestigkeit	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	Conforme Conformity Conforme Gemäss
 Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Abriebbeständigkeit	EN ISO 10545-7	Stylish Taupe Rettificato	PEI IV
 Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili alla superficie No samples must show ruptures or noticable surface alteration Aucuns enchantions doit présenter ruptures ou altérations appréciables de la surface Keines der Muster sollte Risse oder sichtbare Fehler der Oberflaeche zeigen	Conforme Conformity Conforme Gemäss
 Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien	ISO 10545-13	Stylish Taupe Naturale Stylish Taupe Lappato	GA GLA GA GLB
 Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux ecart de température Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-5		Conforme Conformity Conforme Gemäss
 Resistenza scivolosità Sliding resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit	DIN 51130 R		R9
 Moderata variazione Moderate variation Variation modérée Maessige abweichung		Stylish Taupe Rettificato	V3

V1  Aspetto uniforme Uniform appearance Aspect uniforme Einheitliches aussehen	V2  Lieve variazione Slight variation Légère variation Geringe abweichung	Per una posa ottimale del prodotto consigliamo sempre di mescolare almeno tre scatole di materiale. For the best product laying results, material from at least three boxes should be mixed. Für eine optimale Verlegung des Erzeugnisses empfehlen wir stets, mindestens drei Packungen Material anzumischen. Pour une pose excellente, nous recommandons toujours de mélanger le contenu d'au moins trois boîtes.	Made in Italy 
V3  Moderata variazione Moderate variation Variation modérée Maessige abweichung	V4  Forte stonazzazione Substantial variation Effet dénuancé très accentué Akzentuierte variation		